GRUPO DIAMOND
C & M / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA ®

Producto: **7.2**

EPOXICONCRETO "NV"

1/1

DEFINICIÓN

Adhesivo epóxico para unir concreto nuevo a viejo.

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo epóxico que consta de 2 componentes, parte A, pasta color negro, parte B, pasta color beige.

CARACTERÍSTICAS

EPOXICONCRETO "NV" esta especialmente formulado para adherir concreto nuevo al viejo y obtener una excelente resistencia mecánica a la tensión, así como a la compresión. Su tiempo de curado es de 4 horas, y este tiempo puede variar dependiendo de la temperatura ambiente .

APLICACIONES

- Unir concreto nuevo a viejo.
- Continuación de colados.
- Reparaciones estructurales en elementos tales como: trabes, columnas, losas, muros, etc.
- Aumento de sección en columnas y trabes.
- Colocación y reparación de firmes de concreto.
- Aplicación de pisos y morteros epóxicos.

RENDIMIENTO

EPOXICONCRETO "NV" rinde 3 Kg./mt², a 2 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

EPOXICONCRETO "NV" se presenta en envases 3 Kg.

MODO DE EMPLEO

- Limpiar la superficie.
- Mezclar el material necesario para la aplicación en proporción 2 a 1, 2 partes de A por 1 parte de B.
- Deje reposar 10 minutos.
- Aplicar con espátula o llana sobre la superficie a adherir.
- Lavar el equipo usado y las manos con agua y jabón; en caso necesario usar DISOLVENTE EPOXICO.

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.